



**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

## Postup nanášania hydroizolačného náteru a lepenia obkladu v interiéroch.

*Príprava podkladu • Hydroizolácia • Lepenie • Škárovanie • Údržba*





## Príprava podkladu

Príprava podkladu • Hydroizolácia • Lepenie • Škárovanie • Údržba



1. Na celú plochu rovnomerne naniesieme penetračný náter Murexin Hĺbkový základ LF, aby sme zjednotili vlastnosti povrchu.



2. Ak sú na ploche veľké nerovnosti povrchu, tak ich opravíme Murexin Vyrovnávacou maltou AM 20.



3. Po vytvrdnutí vyrovnávacej malty, plochu znovu celú napenetrujeme a na spoje stien naniesieme hydroizolačnú hmotu Murexin Tekutá fólia 1KS.



4. Do čerstvej hydroizolačnej hmoty v rohovom spoji podlaha a stena vtláčime pomocou špachtle systémový komponent Murexin vnútorný alebo vonkajší rohový diel.



5. Na okraje dôkladne naniesieme dostatočnú vrstvu hydroizolačnej hmoty.



6. Následne vtláčime pomocou špachtle tesniaci pás Murexin Izolačná páska DB 70 aj na spojoch stena a stena. Spojte tesniaceho pásu by mali byť prekryté minimálne 5 cm.



7. Na vyčnievajúce vodoinštaláčne prvky navlečíme systémový komponent Murexin tesniaca manžeta DZ 35.



8. Tesniacu manžetu dôkladne pretrieme hydroizolačnou hmotou.



9. Po celej ploche rovnomerne naniesieme hydroizolačnú hmotu tak, aby boli dôkladne prekryté textilné okraje tesniaceho pásu. Tesniaci pás nepretierame celý. Po zaschnutí prvého náteru celú plochu pretrieme ešte raz.



## Lepenie a škárovanie

*Príprava podkladu • Hydroizolácia • Lepenie • Škárovanie • Údržba*



10. Na zaschnutú hydroizoláciu naniesieme zubovým hladidlom Murexin pružnú lepiacu šedú KGF 65.



11. Do takto nanesej lepiacej malty postupne nalepíme obklad.



12. Po dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty obklad vyškárujeme. Škárovaciu maltu Murexin FM 60 nanášame vždy pod 45° uhlom na škáry.



13. Po vyškárovaní a čiastočnom zaschnutí škárovacej malty obklad umyjeme čistou vodou.



14. Po zaschnutí škárovacej malty obklad dôkladne poumývame čistou vodou a prípadné zbytky škárovacej malty odstránime čističom Murexin Colo SR 30.



15. Spojie stena-stena a stena-podlaha oblepíme maskovaciau páskou a natlačíme do nich Murexin škárovací povrazec.



16. Do škár dôkladne natlačíme silikónové tesnenie škár Murexin SIL 60.



17. Pomocou vhodného nástroja spoj zahladíme a odstránime prebytočný silikón.



18. Ihneď po zahladení silikónového tesnenia odstránime maskovaciau pásku.

**MUREXIN**

www.murexin.com



# Murexin systém profesionálneho lepenia obkladov a dlažieb



## Hĺbkový základ LF 1

Kvalitný rýchle schnúci penetračný náter modrej farby na savé podklady s výrazným hĺbkovým účinkom.



## Tekutá fólia 2 KS

Tekutá dvojzložková, rýchlo tuhnúca, dokonale vodotesná, paropriepustná, hmota bez obsahu rozpúšťadiel. Určená do interiéru a exteriéru na zhotovenie trvale pružnej, bezškárovej a bezšvovej hydroizolačnej vrstvy na steny a podlahy.



## Superzáklad D4

Rýchloschnúci, jednozložkový, bezrozpúšťadlový penetračný náter na nesiakavé podklady. Obsahuje kremičitý piesok. Po zaschnutí vytvorí na podklade drsnú vrstvu.



## Pružná lepiaca malta KGF 65

Pružná lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb v interiéru a exteriéri. Vode a mrazu odolná. Vhodná aj na tepelne namáhané podklady.



## Vyrovnávajúca malta AM 20

Rýchlo tuhnúca vyrovnávajúca malta, odolná vode a mrazu. Tuhnúca bez vzniku napätia až do hrúbky vrstvy 20 mm. Vhodná na vyrovnanie nerovností na stenách a podlahách najmä pred lepením obkladov a dlažieb.



## Škárovacia malta FM 60

Pružná škárovacia malta na škárovanie obkladov a dlažieb v interiéru a exteriéri. Vode a mrazu odolná. Vodoodpudivá. Vhodná aj na tepelne namáhané podklady.



## Tesniaci pás DB 70 Tesniaca manžeta DZ Vnútorňý a vonkajší roh

Trvale pružné komponenty na prenos ťahového napätia bez trhlin. Vkladajú sa do hydroizolácie v rohoch, kútoch a inštalčných prechodoch.



## Silikónové tesnenie škár SIL 60

Pružný silikónový tmel na dlhodobé elastické utesnenie prípojných a dilatačných škár v interiéru a exteriéri. Odoláva vode a mrazu. UV odolný.



## Tekutá fólia 1 KS

Tekutá jednozložková, dokonale vodotesná, paropriepustná, hmota bez obsahu rozpúšťadiel. Určená do interiéru na zhotovenie trvale pružnej, bezškárovej a bezšvovej hydroizolačnej vrstvy na steny a podlahy v kúpeľniach a sprchách.



## Kyselinový čistič Colo SR 30

Špeciálny čistič s obsahom jemných kyselín a protikorózných prísad na odstránenie zbytkov cementových mált a škárovacích hmôt. Účinne odstraňuje aj vápenné a iné anorganické nečistoty. Je vhodný aj na čistenie kovových povrchov.



Murexin s.r.o.  
Magnetová 11, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421/2/4927 7224, Fax: +421/2/4927 7220  
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.sk