

Vhodnosť použitia lepiacich mált MUREXIN

Tabuľka je orientačným návodom pre výber vhodnej lepiacej malty, na základe našich skúseností, vzhľadom na uvedené zaťaženia. Uvedené údaje sú orientačné a vzťahujú sa na normové parametre podkladu a klimatických podmienok. Presnejšie informácie o vhodnosti použitia a spracovania nájdete v technických listoch výrobkov.

	Trieda STN EN 12004	Max. hrúbka lôžka (mm)	Pochádzajúca/škárovateľná po (hod.)	Obklad/ Dlažba	Odporúčany typ dlaždice				Max. formát dlaždice	Podlahové kúrenie	Odporúčané pre zaťaženie		Exteriér	Nižšie teploty pri spracovaní (<10°C)	
					Keramika do 3 % nasiak.	Gres do 0,5 % nasiak.	Prírodný kameň	Priesvitné/sklenené			Mechanické	Tepelné			
Lepiace malty	Stavebné a obkladové lepidlo BFK 03	C1	5	12	O+D	**	N	N	N	400	N	1	N	N	N
	Murexin Blaukleber Plus	C1T	5	12	O+D	**	N	N	N	400	N	1	N	N	N
	Lepiaca malta KF 20	C2TE	5	24	O+D	**	**	*	N	1600	*	2	1	*	*
	Lepiaca malta Profiflex KPF 35	C2TE	10	12	O+D	**	**	*	N	1600	*	2	1	*	*
	Lepiaca malta Profiflex Maxi MB 25	C2TE	20	24	O+D	**	**	**	N	1600	*	2	1	*	*
	Lepiaca malta Profiflex biela KPF 31	C2TE	5	12	O+D	**	**	*	**	1600	*	2	1	*	*
	Pružná lepiaca malta šedá KGF 65	C2TES1	5	12	O+D	***	***	**	N	3600	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 bezprašná	C2TES1	10	12	O+D	***	***	**	N	3600	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta biela KWF 61 bezprašná	C2TES1	20	24	O+D	***	***	***	**	3600	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta Trass KTF 55	C2TS1	20	24	O+D	***	***	***	N	3600	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta Maximo M 41	C2TES1	15	8	O+D	***	***	***	**	3600	**	2	2	**	***
	Super rýchla lepiaca malta SK 15	C2FT	10	1	O+D	***	***	**	N	1600	**	2	2	**	**
	Pružná lepiaca malta rýchla biela SFK 81	C2FTS1	20	3	O+D	***	***	***	**	3600	**	3	2	**	***
	Pružná lepiaca malta rýchla TRASS SFK 85	C2FTS1	20	3	O+D	***	***	***	N	3600	**	3	2	**	***
	Pružná lepiaca malta Supraflex SFS 2	C2TES2	15	12	O+D	***	***	***	**	> 3600	***	3	3	***	**
	Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75	C2ES1	10	8	D	***	***	**	N	> 3600	**	3	2	**	***
	Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95	C2ES2	8	24	D	***	***	***	N	> 3600	***	3	3	***	***
	Disperzné lepidlo na obklad KD 11	D2TE	4	48	O+D	**	N	N	N	400	N	1	N	N	N
	Epoxidová lepiaca malta EKY 91	R2T	5	24	O+D	***	***	***	**	> 3600	***	3	3	***	N

* vhodné s obmedzením
 ** vhodné
 *** veľmi vhodné
 N nevhodné na použitie

1 malé zaťaženie
 2 stredné zaťaženie
 3 veľké zaťaženie