

Šamotová malta OM 20

(Ofenmoertel OM 20)



- ✓ pripravená na použitie
- ✓ výborná tepelná odolnosť
- ✓ ľahko spracovateľná



Popis výrobku

Prášková, žiaruvzdorná, hydraulicky viazaná, špeciálna malta, pripravená na použitie.

Použitie

Na renováciu a opravu poškodených miest v krboch, peciach, komínoch, ohniskách

Balenie a skladovanie

Balenie:
2 kg krabica 216 ks na palete.

Skladovanie:
Min. 6 mesiacov v suchu v dobre uzavretom originálnom obale.

Technické údaje

Spotreba:	1,9 kg hotovej malty = 1L
Spotreba vody:	0,2 l/kg (0,4 l/2kg)
Veľkosť zrna:	cca 3 mm
Sypná hmotnosť:	cca 1,5 kg/dm ³
Tepelná odolnosť:	do 1200 °C
Vytvrdnutie:	po cca 24 hod.

Ochrana pri práci

Produkt neobsahuje žiadne zdravie škodlivé látky a nie je zaradený do žiadnej triedy nebezpečnosti. Dodržiavajte všeobecne bezpečnostné pokyny a opatrenia pri práci s chemikáliami. Pri spracovaní a likvidácii dodržiavajte pokyny a opatrenia uvedené na obale výrobku a v **Bezpečnostnom liste**.

Nezaschnutý produkt môže byť odstránený vodou, zaschnutý materiál už len mechanicky.

Dôležité

Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracováajte pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prírodnene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zniecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.

Spracovanie

Odporúčané náradie:

nízkokotáčkové elektrické miešadlo, čistá miešacia nádoba, murárska lyžica, hladítko, stierka.

Podklad:

Podklad musí byť pevný, nosný, tvarovo stabilný, zbavený prachu, masťnôt a slabo držiacich vrstiev.

Vhodné použitie: Na teplu odolné lepenie obkladov, opravu kachlí, krbov, ohnisk a komínov.

Nevhodné použitie: Na kovové podklady, vodu odpudivé podklady.

Príprava podkladu: Nasiakavé podklady starostlivo predvhlčite.

Miešanie: V čistej miešacej nádobe zmiešajte prášok s čistou, studenou vodou pomocou elektrického miešadla, kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek (cca 4 min.)

Miešací pomer: cca 0,4l vody na 2 kg prášku

Spracovanie:

Maltu naneste v čo najrovnomernejšej hrúbke na podklad, vyhladte podľa účelu použitia a požadovaného povrchu.

Malta nechajte min 24 hod vytuhnúť.