


Škárovacia malta TRASS FMT 15 (Fugenmoertel TRASS FMT 15)



- ✓ znižuje riziko vzniku vápenných výkvetov
- ✓ pre škáry do šírky 15 mm
- ✓ 5 farieb



Popis výrobku

Prášková, vode a mrazuvzdorná, zušľachtená, hydraulicky vytvrdzujúca škárovacia malta na škárovanie širokých škár. Vďaka svojej špeciálnej receptúre znižuje riziko vzniku vápenných výkvetov.

Použitie

V interiéri a exteriéri, pre škárovanie škár do šírky 15mm.
Vhodná pre škárovanie obkladov a dlažieb z prírodného kameňa.

Balenie a skladovanie

Balenie:
25 kg Papierové vrece 48 vriec (1 200kg) / paleta

Skladovanie:

Skladujte v pôvodných neotvorených obaloch, v suchej miestnosti na drevených roštoch. Doba skladovania cca 24 mesiacov.

Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Spotreba: cca 0,6 - 2,0 kg/m² *

Spotreba vody: cca 0,26 l/kg (=26%)

Doba spracovania: cca 2 hodiny

Pochôdnosť: po cca 24 hodinách

Šírka škár bez trhlín: 4 - 15mm

Paleta farebných

odtieňov: pozri vzorkovnicu farieb

Reakcia na oheň: A1

* závisí od rozmerov dlaždíc alebo obkladačiek a od šírky škáry

Skúšané podľa

EN 13888 – CG 1

Spracovanie

Odporúčané náradie:

Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska lyžica, gumená špachtľa, škárovacie hladidlo s molitanom, vedro na vodu. Náradie treba ihneď po použití očistiť vodou.

Podklad:

Lepiaca malta pod obkladačkami a dlaždicami musí byť dostatočne vysušená. Zvyšky lepiacej malty treba odstrániť. Bočné steny škár musia byť suché, zbavené prachu a nesmú byť znečistené látkami znižujúcimi prídržnosť škárovacej malty.

Nie je vhodná na kyselinovzdorné škárovanie, na uzatvárania dilatačných škár, ani do trvalo vlhkých priestorov. Na takéto účely odporúčame **Murexin Epoxidovú škárovaciu maltu FMY 90** alebo **Murexin Škárovaciu maltu extrém FME 80**.

Miešanie:

V čistej miešacej nádobe sa miešaním pomocou nízkootáčkového miešadla pripraví homogénna zmes bez hrudiek. Použite asi 0,26 l vody na 1 kg, tj 6,5 l vody na 25kg vreca **Škárovacej malty TRASS FMT 15**. Nechajte odležať približne 3 minúty a opäť krátko premiešajte.

Spracovanie:

Nanášajte gumenou špachtľou šikmo na smer škáry. Obklad, alebo dlažbu vyčistite po vytuhnutí škárovacej malty pomocou čistej vody a mäkkej špongie. Po vysušení zvyšky cementového povlaku odstráňte ďalším umytím vodou. Po vyplnení škár chráňte povrch pred mechanickým zaťažením (chôdzou) po dobu cca 24 hodín.

Pri predpoklade extrémneho mechanického, alebo tepelného zaťaženia pridajte do **Škárovacej malty TRASS FMT 15** 5 – 10% **Murexin Univerzálnej emulzie KFV 18** -> 1,25 – 2,5 kg **Univerzálnej emulzie** na 25 kg **Škárovacej malty TRASS FMT 15**.

Pri veľmi nasiakavých podkladoch, pri veľmi nasiakavých obkladoch a dlažbách (napr. klinker) odporúčame podklad, obklad a dlažbu dôkladne navlhčiť. Zabráňte rýchlemu vysušeniu škárovacej malty a jej následným poruchám (vzniku trhlín).

Pre zachovanie rovnomernosti farebného odtieňa škárovacej malty je dôležité, aby lepiaca malta bola pred škárovaním dobre vyschnutá a aby bola zo škár rovnomerne odstránená. Zhoda farebného odtieňa je zabezpečená len v rámci jednej výrobnéj šarže!

V prípade otázok o použití, alebo nejasností pri aplikácii, kontaktujte prosím našich obchodno-technických zástupcov, alebo aplikačných technikov.

Pre perfektný systém

Murexin Pružná lepiaca malta TRASS KTF 55
Murexin Silikónové tesnenie pre mramor SIL 50

Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho likvidácii nájdete v **Bezpečnostnom liste**.

Dôležité

Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajú pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádžame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydávaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.