

Oddebňovací olej Špeciál SP 40

- > bez rozpúšťadiel
- > Chemicky/fyzikálne účinný
- > Ochrana proti korózii pre oceľové debnenia
- > na priame spracovanie
- > vysoká výdatnosť



Popis produktu

Bezrozpúšťadlový oddebňovací prostriedok pripravený na použitie vyrobený z nízkoviskózných minerálnych olejov s chemicky a fyzikálne aktívnymi prísadami. Pri správnej aplikácii zabraňuje tvorbe olejových zvyškov na povrchu betónu, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť nasledujúcich vrstiev. Chráni oceľové debnenie pred koróziou.

V interiéri aj exteriéri ako oddebňovací prostriedok pre bežné typy debnenia alebo na ochranu náradia, nakladacích plôch, pásových podvozkov, stavebných strojov, nákladných vozidiel alebo iných stavebných vozidiel pred priľnavosťou malty a betónu.

Poznámka: Separačný prostriedok na debnenie sa nesmie aplikovať na lakované časti karosérie. Možno aplikovať aj pri nízkych teplotách.

Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
200 L / BFA	-	2 BFA
25 L / KKA	-	24 KKA

Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmraznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu 365 dní

Spracovanie

Odporúčané náradie

Štetec, maliarska štetka, kefa, handra, striekacie zariadenie.

Spracovanie

Oddebňovacie prostriedok je pripravený na spracovanie, nesmie byť následne riedený vodou, benzínom alebo rozpúšťadlami. Vhodným náradím naneste na povrch debnenia. Vyvarujte sa vzniku kaluží najmä na štruktúrovaných debnenia. Ihneď po aplikácii je možné začať s betonárskymi prácami. Krátkodobý dážď neznižuje účinnosť prípravku.

Technické údaje

Objemová hmotnosť	cca 0,9 g/cm ³
Viskozita	cca 20 - 25 mPa*s
Spotreba	1 l na cca 25 až 40 m ² debnenia
Teplota pri spracovaní	-10°C až +40°C

Podklad

Vhodné podklady

Bežné hladké nenasiakavé debnenia z ocele, hliníka, plastu alebo utesneného/hladkého dreva.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod -10 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a vytvrdzovanie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv otestovať materiál na malej ploche.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.