


Farba do garáže GAI 20

- > vysoký stupeň belosti
- > paropriepustná
- > veľká odolnosť voči CO₂ a SO₂
- > jednoduché spracovanie
- > bez rozpúšťadiel



Popis produktu

Disperzná, nízkoemisná, interiérová farba bez obsahu rozpúšťadiel s vysokou belosťou, špeciálne vyvinutá pre vnútorné parkovacie garáže a podzemné garáže. Farba má vysokú odolnosť voči výfukovým plynom zo spaľovacích motorov. V interiéri na nátery stien a stropov. Farbu je možné aplikovať ručne alebo pomocou airless striekania na podklady ako sú, betón, omietky, reprofilačné malty a staré disperzné nátery.

Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
25 KG / KE	-	24 KE

Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu 365 dní

Spracovanie

Odporúčané náradie

Maliarska štetka, štetec, valček, Airless-striekacie zariadenie. Náradie po práci očistite s čistou vodou.

Miešanie

Bezprostredne pred nanášaním obsah vedra premiešajte.

Spracovanie

Farbu nanášajte na pripravený podklad valcom, štetcom, alebo Airless striekacím zariadením. Odporúčame naniesť dva nátery, vrstvy.

Ručné spracovanie - prvý, základný náter je možné podľa nasiakavosti podkladu zriediť s 10% čistej vody, druhý náter aplikujte neriedený prípadne zriedíte s max. 5% čistej vody.

Druhú vrstvu náteru aplikujte až po uschnutí prvého po cca 4-6 hod.

Pri použití Airless zariadenia odporúčame trysku 0,021'' a tlak 150 bar.

materiály pre BETÓN A MALTY

Upozornenie k spracovaniu:

Nespracovávajújte na priamom silnom slnečného žiarení, za dažďa, vysokej vzdušnej vlhkosti a silnom vetre.

Technické údaje

Chemická báza	Vodná disperzia syntetickej živice
Objemová hmotnosť	cca 1,50 kg/l
Farba	biela
Lesk	matná
Spotreba	cca 150 - 200 g/m ² / náter, závisí od nasiakavosti podkladu
Riedenie	vodou; 1. náter max. 10% H ₂ O; krycí náter max. 5% H ₂ O
Čas schnutia	cca. 4 - 6 hod. (pri +20 °C)
Prepracovateľnosť	cca. 4 - 6 hod. (pri +20 °C)
Priepustnosť vodnej pary	SD= 0,32 m (pri hrúbke suchej vrstvy 120 µm)
Priepustnosť CO ₂	SD= >50 m (pri hrúbke suchej vrstvy 120 µm)
Oteruodolnosť za mokra	trieda 2
Teplota zduchu a materiálu pri spracovaní	min. +5 °C / max. +30 °C
Prídržnosť na betóne	cca 1,5 MPa

Podklad

Vhodné podklady

betón

Podklad musí byť čistý, pevný, stabilný, zbavený oddeľujúcich a priľnavosti znižujúcich látok, ako aj rovnomerne suchý a bez vlhkých miest.

Príprava podkladu:

Zle držiace staré nátery musia byť odstránené. Čistenie podkladu sa vykonáva tlakovou vodou alebo ľahkým prebrúsením. Priľnavosť k starým náterom je potrebné vyskúšať (čakajte cca 2 týždne).

Nový betón musí byť starý minimálne 28 dní a zvyšková vlhkosť by nemala presiahnuť 4 % (metóda merania CM). Aplikácia na Murexin systémy na opravu betónu môže prebehnúť po min. 5 dňoch. Nepoužívajte, na podkladoch so vzlínajúcou alebo prestupujúcou vlhkosťou. Teplota podkladu musí byť minimálne +5 °C a v čase aplikácie minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu.

Silne nasiakavé a pieskujúce minerálne podklady penetrujte s Murexin Híbkovým základom LF 14.

Pre perfektný systém

Popis

Murexin Híbkový základ LF 14 - na prípravu veľmi nasiakavých minerálnych podkladov.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
- Nádobu opatrne otvorte, prípadné zaschnuté časti/povlaky odstráňte a dobre premiešajte.
- Vodou riediteľné systémy môžu byť po zriadení vodou len obmedzený čas skladované, preto odporúčame spracovať ich čo najrýchlejšie.
- Farbu v ploche vždy nadpájajte systémom mokré do mokrého aby ste zabránili vzniku optický defektov/máp.
- Penetrácie nechajte vždy predpísaný čas vyschnúť alebo vytvrdnúť.
- Farba je úplne vytvrdnutá až po cca 28 dňoch, kedy dosiahne deklarovaný stupeň oteruodolnosti.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhňte sa prievanu!
- Počas doby tvrdnutia chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom, dažďom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.