

Objem zväčšujúci tesniaci pás QB 205



- > špeciálna kaučuková zmes so zmenou objemu viac ako 300%
- > vodotesná do tlaku 5 bar.
- > zväčšuje objem po kontakte s vodou
- > rýchle osadenie
- > dlhodobá funkčnosť

Popis produktu

Tlakovo-vodotesný tesniaci pás na báze špeciálnej kaučukovej zmesi a živíc, ktorý pri kontakte s vodou zväčšuje svoj objem. Vhodný na utesnenie konštrukčných škár a prestupov v stavebných konštrukciách, ako aj medzi rôznymi stavebnými materiálmi (napr. betón a železo atď.)

Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
50 M / ROL	5	320 ROL

Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmraznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu 1080 dní

Spracovanie

Spracovanie

Páska QS 205 sa lepí na podklad s škárovacím tmelom X-Bond MS-D 81. Páska QB 205 sa vloží do čerstvo naneseného tmelu a pevne sa pritlačí. Pásku je potrebné chrániť pred dažďom (riziko predčasného napučievania). Betónové práce je možné začať približne po 3 hod. od nalepenia pásky.

Technické údaje

Chemická báza	špeciálna kaučuková zmes, vodou napúčajúce živice a prísady
Farba	žltá
Teplota zduchu a materiálu pri spracovaní	min. +5 °C/max. +40 °C
Rozmery	20 x 5 mm
Zmena objemu	> 300 %
Predĺženie pri pretrhnutí	> 280 %

Podklad

Vhodné podklady

Podklad musí byť suchý alebo matne vlhký (bez stojacej vody), mrazuvzdorný a dostatočne stabilný na lepenie. Je potrebné odstrániť separačné prostriedky, ochranu proti odparovaniu vody, cementové mlieko a iné zložky znižujúce prídržnosť.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
- Pri vystavení účinkom UV- žiarenia a určitých chemikálií sa môže na povrchu vyskytnúť sfarbenie alebo zožltnutie, čo však neovplyvňuje funkčnosť.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
 - Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
 - Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
 - Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
 - Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.
 - Teplota podkladu musí byť aspoň 3 K nad rosným bodom.
- (Na základe prevládajúcej relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu možno teplotu rosného bodu určiť pomocou tabuľky rosného bodu.)

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.