MurePrime LF 1
Penetrácia



> EC1 - nízky obsah emisií
> zafarbený na modro
> neobsahuje rozpúšťadlá
> pripravený na aplikáciu
> hĺbkový účinok

Popis produktu

Veľmi hodnotná disperzia syntetických živíc s výrazným hĺbkovým účinkom, modré zafarbenie umožňuje jednoduchú kontrolu aplikácie. V interiéri aj exteriéri, ako penetračný náter na steny aj podlahy. Na prípravu savých podkladov pod lepiace malty, vyrovnávacie malty a tekuté hydroizolácie. Rovnako aj na prípravu veľmi savých cementových poterov a tiež anhydritových/sadrových poterov pred aplikáciou nivelačných a vyrovnávacích hmôt. Tiež ako penetrácia pred lepením paropriepustných a paronepriepustných krytín. Ďalej na penetrovanie cementových a anhydritových poterov (aj vykurovaných) pred lepením parkiet so všetkými Murexin MSP, PU a umeloživičnými lepidlami.

Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
25 KG / KKA	-	24 KKA
10 KG / KKA	-	42 KKA
5 KG / KKA	-	96 KKA
1 KG / KFL	6	288 KFL

Skladovanie
V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu 365 dní

Spracovanie

Odporúčané náradie
Maliarsky štetec, penový valček, štetec, velúrový valček, gumená stierka. Náradie po použití umyte vodou.
Spracovanie
Materiál nanášajte vhodným náradím neriedený rovnomerne na pripravený podklad. Pri použití na veľmi savé podklady odporúčame aplikovať 1x v takom množstve, ktoré do podkladu vsiakne. Vyhnite sa tvorbe mlák. Nechajte uvedenú dobu odvetrať/vyschnúť a aplikujte následný materiál

Murexin s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2-4927 7224
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.com

(napr. lepiacu maltu atď.).

Technické údaje

Farba	modrá
Spotreba	penetrácia pri lepení dlažby: cca 150 g/m² podľa nasiakavosti podkladu penetrácia pod nivelačné hmoty: cca 150 g/m² podľa nasiakavosti podkladu penetrácia pri lepení podlahových krytín: cca 50-100 g/m² podľa nasiakavosti podkladu
Vhodné na pokládku	Pri lepení dlažby a aplikácii nivelačných hmôt: - na savých podkladoch: po cca 15 min. - na savých podklad. citlivých na vlhkosť: po cca 6-8 hod. Pri lepení podlahových krytín: - na savých podkladoch: po cca 2 hod. - na savých podklad. citlivých na vlhkosť: po cca 12 hod.
Teplota podkladu	> +5°C

Skúšobné osvedčenia

Skontrolované podľa (norma, klasifikácia ...)
EC 1 Plus

Podklad

Vhodné podklady
bežné minerálne stavebné podklady:
betón
cementový poter
anhydritový poter,
sadrové omietky
vápenno-cementové omietky
murivo
sadrokartón
pórobetón

Nevhodný na: nenasiakavé podklady, plasty, kov, vodoodpudivé povrchy

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem a predpisov.

Murexin s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2-4927 7224
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.com

Príprava podkladu:
Nesúdržné vrstvy a šlemy (hlavne pri sadrových podkladoch) odstráňte vhodným mechanickým spôsobom (napr. brúsením, frézovaním atď.). Podklad povysávajte. Overte vyzretosť podkladu.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:
- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
- Vodou riediteľné systémy môžu byť po zriedení vodou len obmedzený čas spracovateľné, preto odporúčame spracovať ich čo najrýchlejšie.
- Penetrácie nechajte vždy predpísaný čas vyschnúť alebo vytvrdnúť.

Upozornenia k spracovaniu:
- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:
- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifík. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.

Murexin s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2-4927 7224
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.com