

Drenážna malta Trass DMT 40

- > trassová prísada, minimalizuje výkvet
- > mrazuvzdorná
- > vysoká vodopriepustnosť



Popis produktu

Vodopriepustná, trassová, rovnorodá, hotová suchá maltová zmes odolávajúca mrazu a tvorbe vápenných výkvetov. Malta triedy C 16/20, obsahuje kvalitné kremičité plnivo. V exteriéri ako drenážny podkladný betón pri kladení dlažieb a prírodného kameňa, ako vodopriepustný spriahnutý poter, ako zavlhnutá malta pri kladení dlažieb systémom „mokré do mokrého“, alebo po vytvrdnutí ako podklad pre tenkovrstvé lepenie a na systémové drenážne rohože.

Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
30 KG / PS	-	36 PS

Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu 365 dní

Spracovanie

Odporúčané náradie

Miešadlo, vhodná miešacia nádoba, stavebná miešačka, murárska lyžica, hladidlo, uhladzovacia lata.

Miešanie

Vo vhodnej miešacej nádobe pomocou miešadla alebo v stavebnej miešačke miešajte suchú zmes s predpísaným množstvom vody do vzniku zavlhnutej homogénnej zmesi bez hrudiek.

Miešací pomer: cca 2 l / 30 kg

Spracovanie

Čerstvú maltu naneste do ešte zavlhnutého adhézneho mostíka HS 1 a stiahnite latou do roviny. Následne zhutnite a dreveným hladidlom uhladte. Na druhý deň je možné lepiť dlažbu vhodnou lepiacou maltou.

materiály pre OBKLADY

Lepenie do zavlhnutého maltového lôžka:

Čerstvú maltu naneste do ešte zavlhnutého adhézneho mostíka HS 1 a stiahnite latou do požadovanej hrúbky. Na zadnú stranu nekalibrovaných dlaždíc z prírodného kameňa naneste lepiacu maltu a dlaždice vtlačte do maltového lôžka systémom „mokré do mokrého“.

Kladenie dlažobných kociek:

Drenážnu maltu rozprestrite na pripravený podklad v potrebnej hrúbke a následne ihneď do čerstvej malty položte dlažobné kocky a zavibrujte/zaklepte ich.

Ďalšie spracovanie:

Vhodnými opatreniami zamedzte príliš rýchlemu vysychaniu čerstvej malty (napr. zakrytím).

Technické údaje

Maximálna zrnitosť	cca 4 mm
Spotreba	cca 19 kg/m ² /1 cm
Hrúbka vrstvy	s dostatočným sklonom cca 30 - 60 mm v závislosti od zaťaženia a zhutnenia
Čas použiteľnosti	cca 3 hod.
Spotreba vody:	cca 2 l / 30 kg
Vodopriepustnosť:	cca 7*10 ⁻⁵ m/s podľa DIN 18130-1
Pokládka	a) ihneď do mokrého maltového lôžka b) po cca 24 hod. (podľa hrúbky vrstvy)

Podklad

Vhodné podklady

Nosné betónové dosky alebo potery so spádom minimálne 2 %.

Príprava podkladu:

Podklad očistite a zbavte voľných nesúdržných častíc.

Pre perfektný systém

Popis

Adhézny mostík: Adhézny mostík HS1

Lepenie: Pružná lepiaca malta TRASS KTF 55

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!

40026, Drenážna malta Trass DMT 40, platné od: 03.10.2023, Martin Zaborsky, Strana 2

materiály pre OBKLADY

- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievaniu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.