

## Zušľachťovacia emulzia S 2

- > zvyšuje pružnosť lepiacich mált
- > zvyšuje mrazuodolnosť
- > zvyšuje vodeodolnosť
- > jednoduché dávkovanie



### Popis produktu

Disperzia zložená zo zušľachťovacích prísad zvyšujúca pružnosť a prídržnosť Murexin lepiacich mált. Pridaním Zušľachťovacej emulzie S 2 dokážete zvýšiť pružnosť lepiacej malty až o jednu triedu, z lepiacej malty s pružnosťou S1 získate maltu s pružnosťou S2, ako aj z lepiacej malty, ktorá nespĺnila požiadavky S1, pridaním emulzie získate maltu s pružnosťou S1. V interiéri aj exteriéri na zušľachtenie Murexin lepiacich mált určených pre použitie v priestoroch so zvýšeným statickým a tepelným namáhaním, ako napr. podklady s podlahovým vykurovaním, balkóny, terasy, fasády a pod.

#### Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
5 KG KKA		96

#### Skladovanie:

V suchu, a chlade v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní

### Spracovanie

#### Odporúčané náradie

Náradie vhodné na miešanie lepiacich mált.

#### Miešanie

Pred použitím krátko premiešajte. V čistej miešacej nádobe zmiešajte so suchou lepiacou maltou, miešajte až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Čas miešania cca 3 min.

#### Miešací pomer:

- 25 kg Murexin Lepiacej malty + 5 kg Zušľachťovacej emulzie S 2
- 13 kg Murexin Lepiacej malty + 2,5 kg Zušľachťovacej emulzie S 2
- 17 kg Murexin Lepiacej malty + 2,5 kg Zušľachťovacej emulzie S 2

#### Pozor!

Od udávaného množstva zámesovej vody odpočítajte množstvo pridanej emulzie!

**Spracovať:**

Pozrite si spracovanie príslušnej lepiacej malty.

**Po ošetrení:**

Je potrebné prispôbiť príslušnej lepiacej malte.

## Technické údaje

Spotreba	2,5 kg na 13 alebo 17 kg lepiacej malty, 5 kg na 25 kg lepiacej malty
teplota pri spracovaní	> +5°C

## Podklad

**Vhodné podklady:**

Pozri príslušnú lepiacu maltu.

## Pre perfektný systém

**Popis:**

Zušľachťovacia emulzia S 2 je vhodná pre:

- Pružná lepiaca malta Maximo M 41
- Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
- Pružná lepiaca malta biela KWF 61
- Pružná lepiaca malta TRASS KTF 55
- Pružná lepiaca malta rýchla TRASS SFK 85
- Pružná lepiaca malta rýchlotuhnúca biela SFK 81
- Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75
- Profiflex KPF 35

## Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

**Informácie o materiáli:**

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.

**41000, Zušľachťovacia emulzia S 2 , platné od: 14.01.2021, Zaborsky Martin, Strana 2**

## materiály pre Obklady

- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.

### Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhňte sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

### Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobu.

## Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. &nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke [www.murexin.com](http://www.murexin.com).