Medený pás KB 20



> vodivý
> jednoduchá aplikácia
> samolepiaci

Popis produktu

Samolepiaci medený pás určený na vytvorenie a napojenie antistatickej podlahy na uzemňovacie zvody. Len v interiéri, na vytvorenie účinných zvodov statickej elektriny do uzemňovacích zvodov. Vhodný do epoxidových antistatických systémov a iných antistatických systémov, ako napr. PVC a pod. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
20 M / ROL	20	9999 ROL

Skladovanie
V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu 365 dní

Spracovanie

Spracovanie
Pásku nalepte v predpísanej schéme na pripravený podklad. Odporúčanú schému nalepenia pásky KB20 nájdete v technickom liste príslušného antistatického systému (lepidlo napr. EL 630 alebo antistatická stierka ASD 130). Prípadné spoje pásky KB20 by sa mali prekrývať 5 cm. Koniec pásky KB20 musí byť spojený s uzemňovacím bodom. Počet, umiestnenie uzemňovacích bodov musí určiť kvalifikovaná odborná osoba. Rovnako musí táto osoba realizovať aj zapojenie pásky KB20 na uzemňovací bod.

Technické údaje

Pevnosť v ťahu	275 MPa
Plošná hmotnosť	cca 305 g/m²
Obsah medi	99,8 %
Hrúbka / Tvrdosť	35 µm / 90 + - 5 Vickers
Predĺženie	> 3 %
Prídržnosť	14 N / 25 mm
Elektrický odpor	0,017241 Ω mm²/m > 0,162 Ω g/m²

Murexin s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2-4927 7224
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.com

Podklad

Vhodné podklady
Nasiakavé, nivelované podklady
Nenasiakavé podklady, napr. epoxidové

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

Príprava podkladu:
Podklad v prípade potreby pred lepením zľahka prebrúste, odstráňte nesúdržné časti a následne vysajte prach. Lepivosť pásky je tým lepšia čím je povrch rovnejší, hladší, pevnejší a čistejší. Minerálne nasiakavé podklady odporúčame napenetrovať vhodnou penetráciou.

Pre perfektný systém

Popis
- Systém lepenia antistatických podlahových krytín:
MureFix EL 630

- Systém antistatických liatych podláh:
MurePrime ASG 170 Antistatická penetrácia
DesignCoat ASD 130 Antistatická epoxidová stierka
DesignCoat ASV 106 Antistatický epoxidový náter

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Riaďte sa ustanoveniami noriem:
STN EN 1081 - Pružné, laminátové a modulárne viacvrstvové podlahové krytiny. Stanovenie elektrického odporu
STN EN 61340-5-1 - Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky
STN EN 61340-4-1 - Elektrostatika. Časť 4-1: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrický odpor podlahových krytín a inštalovaných podláh

Tipy:
- Odporúčame najprv urobiť skúšobné lepenie alebo otestovať materiál na malej plche.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pri opravách nechajte originálny výrobok z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test

Murexin s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2-4927 7224
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.com

pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifík. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.

Murexin s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2-4927 7224
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.com