

## Lepidlo Fillinject PU 56

- > vyplnenie dutín pod parketami
- > prilepenie uvoľnených parkiet
- > pripravené na spracovanie
- > opakovane použiteľné
- > vode odolné



### Popis produktu

Jednozložkové, nízkoviskózne špeciálne lepidlo vyvinuté špeciálne na upevnenie dutých parketových prvkov.

Je určené na injektovanie do dutín alebo na opätovné lepenie uvoľnených prvkov a možno ho použiť na všetky podklady, typy parkiet a lepenie. Vďaka svojmu reaktívnemu zloženiu materiál pri kontakte s atmosférickou vlhkosťou mierne napeňovať a rozpínať sa. Tým sa účinne vyplnia medzery a dosiahne sa celoplošné prilepenie. Po vytvrdnutí vytvára trvalý, elastický a vode odolný spoj, ktorý odoláva vysokému mechanickému zaťaženiu. Lepidlo ostáva rozmerovo stabilné aj pri extrémnych teplotách (od -40 °C do +120 °C), čím sa zabezpečí trvalé prilepenie parkiet.

### Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
0.5 KG / KFL	12	768 KFL

### Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu 365 dní

### Spracovanie

#### Spracovanie

Nájdite všetky duté miesta a v prípade potreby ich označte. Prelepte miesta vrtania páskou a vyvrtajte jeden alebo viac otvorov (s priemerom približne 4 mm) v závislosti od veľkosti dutého miesta. Zastrihnite hrot fľaše na požadované dávkovanie. Aplikujte materiál priamo do pripravených otvorov jemným stlačením fľaše. Chráňte miesta s aplikovaným lepidlom pred mechanickým namáhaním, kým úplne nevytvrdne. Po vytvrdnutí (cez noc) vyvrtané otvory dôkladne utesnite, napr. tmelom na drevo.

### Technické údaje

66032, Lepidlo Fillinject PU 56, platné od: 03.05.2026, Martin Zaborsky, Strana 1

materiály pre PODLAHY

Chemická báza	PU-polymér
Objemová hmotnosť	1,1g/cm <sup>3</sup>
Obsah pevných častí	99%
Viskozita	cca 7200 mPas pri 23C°
Farba	hnedá (pri tekutom stave) béžová (vo vytvrdnutom stave)
Spotreba	podľa rozmerov dutiny
Mechanické zaťaženie	po cca 6 hod.
Čas použiteľnosti	cca 45 min.
Plné zaťaženie	po cca 24 hod.
Hmotnosť	500 g

## Podklad

### Vhodné podklady

bežné minerálne podklady  
Cementové potery a betónové podklady  
Andyritové potery  
Drevené podklady  
Suché potery  
Nivelačné hmoty (cementové / anhydritové)

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhézných prostriedkov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

## Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

### Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Penetrácie nechajte vždy predpísaný čas vyschnúť alebo vytvrdnúť.

### Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách podkladu pod + 15 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhňte sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

### Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarovane hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

## Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. &nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke [www.murexin.com](http://www.murexin.com).