

Zosilňovacia tkanina



- > vhodná pre pokládku parkiet, dlažby, prírodného kameňa
- > istota na problematických podkladoch
- > redukuje pnutie

Popis produktu

Zosilňovacia a oddelovacia tkanina, redukováca napätie medzi podkladom a nášlapnou vrstvou z parkiet a dlažby, hlavne na problematických podkladoch. V interiéri ako zosilňovacia a oddelovacia podložka pod masívne parkety a hotové parkety. Vhodná na všetky vyzreté podklady pripravené na kladenie a aj na podklady so zvýšenou vlhkosťou, (do max. 3,5% CM) po aplikácii Murexin parozábran (2K EP 170, PU 5 Express, MS-X3) a následnom lepení s 2-komp. PU lepidlami. Tkanina je špeciálne určená na slabé, menej pevné podklady, na drevotrieskové podklady, suché potery, pri renováciách starších podláh. Tiež vhodná ako zosilňovacia a oddelovacia podložka pod keramické dlažby a prírodný kameň. Tkanina je nalepená do pružnej lepiacej malty a "oddeľuje" nalepené dlaždice od podkladu, čím redukuje prenos napätí.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
50 M2 / ROL		12

Skladovanie:

V suchu a chlade. Produkt má prakticky neobmedzenú dobu skladovania. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Ozubená stierka na parketové lepidlá alebo murárska zubová stierka

Spracovať:

Pokládka parkiet:

Zosilňovaciu tkaninu voľne rozložte na pripravený podklad a podľa rozmerov miestnosti odrežte. Pásky znova zmotajte, až po stred miestnosti a na voľný podklad naneste parketové lepidlo (odporúčame Murexin MS-lepidlá alebo PU556/PU560). Tkaninu rozrolujte a vtlačte do čerstvého lôžka z lepidla. Po 10-20 min. povrch

66040, Zosilňovacia tkanina, platné od: 25.06.2020, Zaborsky Martin, Strana 1

materiály pre Podlahy

tkaniny prevalcujte. Lepidlo nechajte vytvrdnúť min. 12 hod. Následne nalepte parkety bežným spôsobom rovnakým lepidlom ako tkaninu.

Spotreba lepidla:

- lepenie tkaniny: ozubená stierka B2/B3: 350-550 g/m² podľa podkladu
- lepenie parkiet: ozubená stierka B3/PK / PK: 550-1000 g/m²

Pokládka dlažby:

Zosilňovaciu tkaninu voľne rozložte na pripravený podklad a podľa rozmerov miestnosti odrežte. Pásky znova zmotajte, až po stred miestnosti a na voľný podklad naneste lepiacu maltu (min. C2 TE S1). Tkaninu rozrolujte a dôkladne vtlačte do čerstvého lôžka z malty pomocou murárskej stierky. Dbajte na celoplošne vtlačenie do malty bez vzduchových bublín. Maltu nechajte vytvrdnúť predpísaný čas podľa je tech.listu. Následne nalepte dlaždice bežným spôsobom rovnakou maltou ako tkaninu.

Spotreba lepiacej malty:

- lepenie tkaniny: cca 2,0 kg/m² zub max. 6
- lepenie dlažby: cca 4,5-5 kg/m² zub max. 8 obojstranne

Technické údaje

Hrúbka materiálu	1,13 mm ; šírka 1 m
Farba	biela
Plošná hmotnosť	250 g/m ²

Podklad

Vhodné podklady:

bežné minerálne podklady
Cementové potery a betónové podklady
Andydritové potery
Drevené podklady
Suché potery
Nivelačné hmoty (cementové / anhydritové)

Nevhodné na: plast

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

Príprava podkladu:

Podklad pripravte podľa platných noriem a predpisov, na vyrovnanie podkladu odporúčame systémové riešenia pomocou výrobkov Murexin, čiže vhodnú penetráciu a nivelačnú/vyrovnávaciu hmotu.

Podklad pred lepením prebrúste a zbavte prachu. Pred lepením tkaniny na podklad použite vhodnú

66040, Zosilňovacia tkanina, platné od: 25.06.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

materiály pre Podlahy

penetráciu v závislosti od podkladu a použitého lepidla.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Penetrácie nechajte vždy predpísaný čas vyschnúť alebo vytvrdnúť.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách podkladu pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Típy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.