

Aqua základovka pre exotické dreveniny AV 50

- > na všetky druhy dreva
- > ochranný účinok
- > rýchlo schnúca
- > obmedzuje zlepovanie škár



Popis produktu

Špeciálny základovací lak na vodnej báze určený najmä na exotické dreveniny, dreveniny neznámeho pôvodu a pod. Dokonale izoluje látky obsiahnuté v drevinách a zabraňuje ich, migrácii, do vyšších vrstiev laku a tým pádom ich nežiaducemu zafarbeniu/poškodeniu. Vďaka dôkladnému, hĺbkovému, základovaciemu efektu vytvára výborný podklad pred následným nanesením Murexin Aqua lakov. V interiéri ako základovací lak na drevené povrchy pred nanesením lakov na vodnej báze. Je ideálna na problémové a exotické dreveniny, drevené podklady, ktoré boli ošetrované voskami a olejmi, dreveniny so zvýšeným obsahom látok, ktoré môžu ovplyvniť následné lakovanie. Vhodná na bežné parketové podlahy aj na problematické drevené podlahy ako kantovky a pružné podlahy.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
5 L / KKA		96

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Mikrovláknitý valec. Náradie po použití ihneď umyte čistou vodou.

Miešanie

Pred použitím dobre pretrepte.

Spracovať:

Materiál nechajte dostatočne dlho aklimatizovať na izbovú teplotu. Nanášajte rovnomerne na plochu v jednej vrstve pomocou mikrovláknitého valca. Snažte sa vyvarovať zbytočnému prekryvaniu náteru. Dbajte hlavne na rovnomerné nanesenie, vyhnite sa tvorbe mlák. V závislosti od následne nanesených lakov môžu byť tieto miesta veľmi výrazne vykreslené. Po dostatočnom preschnutí, cca 1-2 hod., môžete nanášať ľubovoľný z

materiály pre Podlahy

Murexin Aqua lakov.

Pre dreveny ako smrekovec odporúčame Univerzálna základovka LV 45.

Technické údaje

Čas schnutia	cca 1 - 2 hod. (valcom),
Prepracovateľnosť	po cca 1 - 2 hod.
Spotreba:	1 l na cca 8-10 m ² (1x valcom); cca 110 - 120 ml/m ²
Optimálna teplota počas spracovania a tvrdnutia:	min. +15°C

Podklad

Vhodné podklady:

Jemne vybrúsené drevené podlahy

Masívne drevené parkety - aj exotické dreveny (pre dreveny ako smrekovec odporúčame Univerzálna základovka LV 45.

Hotové parkety (nelakované)

palubovky

drevená dlažba

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov, voskov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

Príprava podkladu:

Plochu jemne prebrúste (zrnnosť 100/120) a plochu vysajte.

Pre perfektný systém

Systémové produkty:

Aqua tmel na drevo AV 10, Tmel na drevo LV 15

Popis:

Aqua tmel na drevo AV 10 na ekologické tmelenie drevených podláh.

Tmel na drevo LV 15, obsahuje rozpúšťadlá, vhodný na tmelenie pri rekonštrukciách drevených podláh a pri problematických drevinách.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

68007, Aqua základovka pre exotické dreveny AV 50 , platné od: 20.07.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

materiály pre Podlahy

- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
- Vodou riediteľné systémy môžu byť po zriedení vodou len obmedzený čas spracovateľné, preto odporúčame spracovať ich čo najrýchlejšie.
- Penetrácie nechajte vždy predpísaný čas vyschnúť alebo vytvrdnúť.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 15 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Típy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.