

MurePrime PC 1 Čistič na plasty

- > jednozložkový
- > pre interiér aj exteriér
- > rýchlo prepracovateľný
- > pre tvrdené a mäkké plasty



Popis produktu

Jednozložkový, na použitie pripravený, rýchlo prepracovateľný čistiaci prostriedok s obsahom rozpúšťadiel. V interiéri aj exteriéri, určený ako čistič pred aplikáciou MurePrime PP 2 Základný náter na plasty, ktorý zaisťuje optimálnu priľnavosť k syntetickým strešným hydroizolačným fóliám a iným plastovým podkladom.

Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
0.4 KG / BDO	-	540 BDO

Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmraznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu 180 dní

Spracovanie

Odporúčané náradie

Murexin Výstužná tkanina RC 110 alebo handrička nepúšťajúca vlákna

Miešanie

Pred použitím dôkladne pretrepte.

Spracovanie

Polymér/plast, ktorý sa má izolovať s hydroizoláciou WD 1K, musí byť zbavený akýchkoľvek zvyškov, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť. Povrch umytie napr. vodou, pevnejšie usadeniny odstráňte mechanicky.

Tkaninu RC 110 alebo handričku, dostatočne nasiaknite čističom MurePrime PC 1 a plastový podklad očistite stieracími pohybmi. Po očistení nechajte 5 minút odvetrať a potom naneste MurePrime PP 2.

Technické údaje

Objemová hmotnosť	0,9 g/ml
Farba	transparentná
Spotreba	cca 50 g/m ²
Čas odvetrania	5 min. (pri 20 °C)
Teplota pri spracovaní	5 až 35 °C

Podklad

Vhodné podklady

Syntetické strešné membrány
TPO, FPO (polyolefíny)
PVC-P (polyvinylchlorid - so zmäkčovadlami)
ABS (akrylonitrilbutadiénstyrén)
PIB (polyizobutylén)
EVAC alebo EVA (etylénvinylacetát)
ECB (etylénový kopolymér bitúmenu)
PVB (polyvinylbutyral)
EPDM (etylénpropyléndiénový monomér)

Tvrdé plasty

PVC-U (polyvinylchlorid - bez zmäkčovadiel)
PP (polypropylén)
GFRP (plast vystužený sklenenými vláknami)

Podklad musí byť nosný a bez akýchkoľvek separačných látok.

Pre perfektný systém

Systémové produkty

Spezialabdichtung WD-1K, MurePrime PP 2 Základný náter na plasty

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod +5°C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.