

MurePrime PP 2

Základný náter na plast

- > jednozložkový
- > bez rozpúšťadiel
- > pre interiér aj exteriér
- > okamžite prepracovateľný
- > pre tvrdené a mäkké plasty



Popis produktu

Jednozložkový, na použitie pripravený, bezrozpúšťadlový základný náter na polymérne podklady. Nanáša na povrch predtým očistený s MurePrime PC 1 a zaisťuje optimálnu príľnavosť špeciálnej hydroizolácia WD-1K na syntetických strešných hydroizolačných fóliách a rôznych typoch plastov.

Balenia

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1 KG / BDO	-	360 BDO

Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmraznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu 180 dní

Spracovanie

Odporúčané náradie

štetec, valček s krátkym vlasom

Miešanie

Pred použitím dôkladne pretrepte.

Spracovanie

Po odvetraní predtým naneseného čističa MurePrime PC 1 (min. 5 minút) naneste MurePrimer PP 2 pomocou štetca alebo valčka s krátkym vlasom tak, aby sa vytvoril súvislý film. Ihneď potom – „mokrú do mokrého“ a bez ďalšieho čakania – naneste špeciálnu hydroizoláciu WD-1K.

Technické údaje

Chemická báza
Objemová hmotnosť
Farba
Spotreba

silanom modifikovaný polymér
1,5 g/ml
mliečna
cca 150 g/m²

Prepracovateľnosť

špeciálnu hydroizoláciu WD 1K aplikovať na čerstvý náter

MurePrimer PP 2

Teplota pri spracovaní

5 až 35 °C

Podklad

Vhodné podklady

Syntetické strešné membrány

TPO, FPO (polyolefíny)

PVC-P (polyvinylchlorid - so zmäkčovadlami)

ABS (akrylonitrilbutadiénstyrén)

PIB (polyizobutylén)

EVAC alebo EVA (etylénvinylacetát)

ECB (etylénový kopolymér bitúmenu)

PVB (polyvinylbutyral)

EPDM (etylénpropyléndiénový monomér)

Tvrde plasty

PVC-U (polyvinylchlorid - bez zmäkčovadiel)

PP (polypropylén)

GFRP (plast vystužený sklenenými vláknami)

Podklad musí byť nosný a bez akýchkoľvek separačných látok.

Pre perfektný systém

Systémové produkty

Spezialabdichtung WD-1K, MurePrime PC 1 Polymer Cleaner

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod +5°C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a vytvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.